

**PERIODISCHE ÜBERPRÜFUNG
ISO-NORMEN**

BRINELL ISO 6506-2014

- Mindestens 1 Messung pro Tag für jede Härteskala auf eine Härtevergleichsplatte in etwa des Härtebereiches des zu prüfenden Werkstoffes

VICKERS ISO 6507-2005
(noch informativ)

- Mindestens 1 Messung pro Tag inkl. Messung eines Referenzeindrucks für jede Härteskala auf eine Härtevergleichsplatte in etwa des Härtebereiches des zu prüfenden Werkstoffes

KNOOP ISO 4545-2005
(noch informativ)

- Mindestens 1 Messung pro Tag inkl. Messung eines Referenzeindrucks für jede Härteskala auf eine Härtevergleichsplatte in etwa des Härtebereiches des zu prüfenden Werkstoffes

ROCKWELL ISO 6508-2015

- Mindestens 2 Messungen pro Tag für jede verwendete Härteskala auf eine Härtevergleichsplatte nahe des Härtebereiches des zu prüfenden Werkstoffes

**PERIODISCHE ÜBERPRÜFUNG
ASTM-NORMEN**

BRINELL E10-15

- Mindestens 2 Messungen pro Tag auf einer Härtevergleichsplatte im Härtebereich des zu prüfenden Werkstoffes

VICKERS E92-16

- Mindestens 2 Messungen pro Tag auf einer Härtevergleichsplatte im Härtebereich des zu prüfenden Werkstoffes

KNOOP E92-16

ROCKWELL E18-16

- Mindestens 2 Messungen pro Tag auf eine Härtevergleichsplatte im Härtebereich des zu prüfenden Werkstoffes und mindestens 2 Vormessungen, die verworfen werden